

duratex

MDF Ultra Premium y MDF Ultra Premium BP

El MDF (MADEFIBRA) ULTRA PREMIUM es un panel de fibras de madera de densidad media, producido a partir de fibras de madera reforestada, con resistencia superior para ambientes húmedos, utilizado en la industria del mueble y la decoración. Posee una superficie homogénea, lisa y uniforme, permitiendo excelentes acabados en diferentes aplicaciones, siendo versátil para revestimientos y acabados personalizados.

Ofrece buena resistencia mecánica, alta estabilidad dimensional y está disponible en diversos espesores, siendo ideal para proyectos a medida. Permite acabados sofisticados y detallados, contribuyendo a la personalización de muebles y ambientes.

El MDF (MADEFIBRA) ULTRA PREMIUM BP es un panel MDF Ultra Premium revestido que recibe acabados laminados decorativos con una amplia variedad de diseños de madera, tejidos y superficies modernas, ofreciendo practicidad y estética lista para usar. Posee mayor resistencia superficial a rayaduras y manchas, siendo ideal para muebles residenciales, corporativos y ambientes planificados, pudiendo instalarse en áreas con mayor humedad. Fácil limpieza y mantenimiento. Productos sin adición de formaldehído, favoreciendo la seguridad y el cuidado de la salud.

	VARIÁVEIS		CARACTERÍSTICAS TECNOLÓGICAS					
PAINEL CRU	ESPESOR NOMINAL (e)	mm	6	9	12	15	18	25
	DENSIDAD	kg/m3	850±30	740±20	725±20	700±20	690±20	700±20
	RESISTENCIA A LA TRACCIÓN PERPENDICULAR (Promedio Mín.)	N/mm²	0,70	0,79	0,79	0,75	0,75	0,75
	RESISTENCIA A LA FLEXIÓN (Promedio Mín.)	N/mm²	27	27	26	24	24	22
	MÓDULO DE ELASTICIDAD (Promedio Mín.)	N/mm²	2.700	2.700	2.500	2.400	2.400	2.300
	RESISTÊNCIA A LA TRACCIÓN PERPENDICULAR (Ensayo Cíclico) (Promedio Mín.)	N/mm²	0,20	0,15	0,15	0,12	0,12	0,12
	HINCHAMIENTO 24H (Promedio Max.)	%	18	12	10	8	8	7
	TOLERANCIA SOBRE LA DENSIDAD NOMINAL (Promedio)	%	±3	±3	±3	±3	±3	±3
	HUMEDAD RESIDUAL (Promedio)	%	4-11	4-11	4-11	4-11	4-11	4-11
	EMISIÓN DE FORMALDEHÍDO - E1	mg/100g	≤ 8	≤ 8	≤ 8	≤ 8	≤ 8	≤ 8
	VARIACIÓN DE ESPESOR (Máx.)	mm	± 0,2	± 0,2	± 0,2	± 0,2	± 0,3	± 0,3
	LONGITUD Y ANCHO (Máx.)	mm/m	± 2,0, Máx. 5,0mm	± 2,0, Máx. 5,0mm	± 2,0, Máx. 5,0mm	± 2,0, Máx. 5,0mm	± 2,0, Máx. 5,0mm	± 2,0, Máx. 5,0mm
	ESCUADRÍA (Máx.)	mm/m	2	2	2	2	2	2
	RECTITUD (Máx.)	mm/m	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
REVESTIMENTO BP	BRILLO - PROMEDIO	(UB)	4-82 (DE ACUERDO CON LA TEXTURA DE LA SUPERFÍCIE)					
	RESISTENCIA A ALTA TEMPERATURA - (Promedio Min.)	Classe	2 - EFECTO MODERADO					
	RESISTENCIA A LA ABRASIÓN - UNICOLOR (Promedio Mín.)	Ciclos	Min. 300	Min. 300	Min. 300	Min. 300	Min. 300	Min. 300
	RESISTENCIA A LA ABRASIÓN - MADERADO (Promedio Mín.)	Ciclos	Min. 70	Min. 70	Min. 70	Min. 70	Min. 70	Min. 70
	IMPACTO GRIETA (Promedio Min.)	mm	Min. 400	Min. 400	Min. 400	Min. 400	Min. 400	Min. 400
	RESISTENCIA A AGENTES MANCHADORES (Promedio Min.)	Classe	3 - EFECTO SUAVE					
	EMISIÓN DE FORMALDEHÍDO - E1	mg/m²h	SIN ADICIÓN DE FORMALDEHÍDO					

Resistencia a la humedad

5 años de protección contra termitas

Protección antiviral y antibacteriana

duratex

Inspiração que transforma